



Secado normal



Ofrece protección  
para diversas  
superficies



Alto brillo



Excelente adherencia  
y flexibilidad

## Descripción del producto

Barniz alquidálico transparente de secado normal, está diseñado para proteger superficies como, madera, barro, hormigón, piedra natural, y metales, su fórmula aporta excelente adherencia, flexibilidad y alto brillo.

## Aplicaciones

Se recomienda sobre superficies como madera, cantera, ladrillo, herrajes y similares, para proteger y decorar superficies de madera y sus derivados que no estén permanentemente expuestos a la intemperie.

## Especificaciones técnicas

- Tipo de resina: Alquidial
- Densidad (kg/L): 0.88 - 0.89
- Viscosidad: 2,000cps a 3,000cps
- % de sólidos por peso: 74%
- Tiempo de secado al tacto: 3 - 4 horas
- Rendimiento: 7-9 m<sup>2</sup>/lt
- Acabado: Brillante

## Aplicación

La superficie a barnizar deberá de estar seca, firme, limpia (libre de polvo, óxido, mugre, hongos o grasa), antes de pintarla, esto para garantizar la óptima adherencia del producto.

## Instrucciones

- Mezcle perfectamente el contenido del envase y antes y después de diluir.
- Diluya el barniz Brilliant con xilol, thinner std, gasolina, en una proporción de 10-15% si va a ser aplicado con brocha, y de un 20-30% si la aplicación es con pistola de aire.
- Superficie sin recubrimiento: lijar toda la superficie en dirección a la veta con lija, con la finalidad de quitar imperfecciones que pueda tener la madera.
- Para superficies vírgenes se recomienda sellar la madera con el mismo barniz Brilliant a una dilución del 50% con thinner std, xilol, gasolina.
- Para un mejor acabado se sugiere lijar entre mano y mano dejando secar 4-6 hrs.



### IMPORTANTE:

Esmaxx Pinturas, S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

f) En superficies barnizadas o con otro tipo de recubrimientos, se recomienda lijar para generar perfil de anclaje.

### Precauciones antes de aplicar

Aplique dos manos de barniz Brillan con brocha o pistola de aire. Para mejorar la adherencia y la resistencia mecánica, pinte la primera mano delgada y deje transcurrir mínimo 4 horas para aplicar la segunda mano.

Aplique solamente si la temperatura del ambiente, superficie a aplicar y producto, se encuentran entre los 10 y 33°C (50 y 90°F).

Evite aplicar el producto cuando la humedad relativa sea muy alta (80%) de tal forma que no permita que seque. No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.

### Limpieza del equipo utilizado

Lave perfectamente su equipo de aplicación con thinner o disolvente utilizado, después de terminar de pintar.

### Recomendaciones

Sólo mezcle con productos de la línea Esmaxx®.

No pinte en días lluviosos, ni cuando la temperatura sea menor a 10°C o mayor a 36°C.

Aplique el producto con la ventilación adecuada y utilizando el equipo de protección recomendado, como mascarilla de vapores orgánicos, goggles, guantes.

No agregue cargas o materiales extraños a la pintura, podría alterar las propiedades finales del producto.

Antes de pintar solucione problemas de superficie.

No se deje al alcance de los niños.

### Presentación del producto

Barniz transparente

Envase de lámina: 250 ml, 500 ml, 1L, 4L y 19L

Tambor de lámina: 200L

### Almacenamiento

En envase original y cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5°C y 35°C, úsese preferentemente antes de 18 meses a partir de la fecha de fabricación, después de usar mantenga el producto bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

**IMPORTANTE:**

Esmaxx Pinturas, S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

