



Secado rápido



Ofrece protección
para diversas
superficies



Alto brillo



Excelente adherencia
y flexibilidad

Descripción del producto

Barniz alquidálico de secado rápido, está diseñado para proteger y embellecer superficies como, madera, barro, hormigón, piedra natural y metales, su fórmula aporta una excelente adherencia y flexibilidad, así como alto brillo.

Aplicaciones

Sobre superficies previamente preparadas, como, madera, cantera, ladrillo, barro, piedra natural, metal, que no estén permanentemente expuestas a la intemperie.

Especificaciones técnicas

- Tipo de resina: Alquidial modificado
- Densidad (kg/L): 0.88 - 0.89
- Viscosidad: 2,000cps a 3,000cps
- % de sólidos por peso: 74%
- Tiempo de secado al tacto: 10 minutos
- Rendimiento: 7-9 m²/lt
- Acabado: Brillante

Aplicación

La superficie a barnizar deberá de estar seca, firme, limpia (libre de polvo, óxido, mugre, hongos o grasa), antes de pintarla, esto para garantizar la óptima adherencia del producto.

Instrucciones

- Mezcle perfectamente el contenido del envase y antes y después de diluir.
- Diluya el barniz transparente con xilol, thinner std, gasolina, en una proporción de 10-15% si va a ser aplicado con brocha, y de un 20-30% si la aplicación es con pistola de aire.
- Superficie sin recubrimiento: lijar toda la superficie en dirección a la veta, con la finalidad de quitar imperfecciones que pueda tener la madera.
- Para superficies vírgenes se recomienda sellar la madera con el mismo barniz transparente a una dilución del 50% con thinner std, xilol, gasolina.
- Para un mejor acabado se sugiere lijar entre mano y mano dejando secar mínimo 1 hora.



ESMAXX PINTURAS S.A DE C.V



@EsmaxxPinturas



@esmaxxpinturas

esmaxxpinturas.mx

Página 1 de 2

IMPORTANTE:

Esmaxx Pinturas, S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

f) En superficies barnizadas o con otro tipo de recubrimientos, se recomienda lijar para generar perfil de anclaje.

Precauciones antes de aplicar

Aplique dos manos de barniz transparente con brocha o pistola de aire. Para mejorar la adherencia y la resistencia mecánica, pinte la primera mano delgada y deje transcurrir mínimo 1 hora para aplicar la segunda mano.

Aplique solamente si la temperatura del ambiente, superficie a aplicar y producto, se encuentran entre los 10 y 33°C (50 y 90°F).

Evite aplicar el producto cuando la humedad relativa sea muy alta (80%) de tal forma que no permita que seque. No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.

Limpieza del equipo utilizado

Lave perfectamente su equipo de aplicación con thinner o disolvente utilizado, después de terminar de pintar.

Recomendaciones

Sólo mezcle con productos de la línea Express.

No pinte en días lluviosos, ni cuando la temperatura sea menor a 10°C o mayor a 36°C.

Aplique el producto con la ventilación adecuada y utilizando el equipo de protección recomendado, como mascarilla de vapores orgánicos, goggles, guantes.

No agregue cargas o materiales extraños a la pintura, podría alterar las propiedades finales del producto.

Antes de pintar solucione problemas de superficie.

No se deje al alcance de los niños.

Presentación del producto

Barniz transparente

Envase de lámina: 1L, 4L y 19L

Tambor de lámina: 200L

Almacenamiento

En envase original y cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5°C y 35°C, úsese preferentemente antes de 18 meses a partir de la fecha de fabricación, después de usar mantenga el producto bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

IMPORTANTE:

Esmaxx Pinturas, S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

