




Secado rápido



Anticorrosivo



Alto brillo



Alto poder cubriente  
y rendimiento

## Descripción del producto

Esmalte alquidálico modificado, de secado muy rápido, esta formulado para proteger y embellecer superficies ferrosas que requieran de muy buena duración, excelente adherencia, alto brillo, cubriente y rendimiento.

## Aplicaciones

Ideal para superficies de acero, metálicas, ferrosas, como estructuras, maquinaria, carrocería, estantería, herrería en general, así como también madera, pisos de cemento para señalización de áreas específicas.

## Especificaciones técnicas

- Peso específico (según color): 0.89 -1.05 kg/lit
- Viscosidad (según color): 1300cps -3,000cps
- Sólidos en peso: 48%.
- Rendimiento: 7-9 M<sup>2</sup>/lt, dependiendo del método de aplicación, la textura y la porosidad de la superficie.
- Tiempo de Secado al tacto: máximo 10 minutos

- Tiempo de curado: 7 días mínimo (dependerá de las condiciones ambientales de temperatura y humedad).
- Acabado: Brillante

## Preparación de la superficie

La superficie a pintar deberá de estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, pintura en mal estado, cualquier material extraño que impida la buena adhesión del producto.

**Para superficies nuevas:** puede aplicar Esmaxx Express directamente al metal o bien para mejores resultados y para mejorar la protección anticorrosiva se recomienda aplicar una mano previa de primario secado rápido Preoxid® de Esmaxx®.

**Superficies pintadas anteriormente:** Retire pintura en mal estado utilizando cepillo de alambre, raspador, espátula, liga. Quite completamente cualquier residuo de material desprendido. Si la superficie se encuentra brillante en perfecto estado, solo lije para obtener buena adhesión.



## Aplicación

- 1) Mezcle perfectamente el contenido del envase antes y después de diluir.
- 2) Según sea el equipo de aplicación diluya el esmalte entre un 10% y un 40% máximo con thinner std, xilol, gasolina.
- 3) Aplique con equipo de aspersión o rodillo, se recomienda aplicar dos manos uniformes dejando transcurrir un periodo de tiempo entre la primera y segunda mano de 20 a 30 minutos.

## Limpieza del equipo utilizado

Lave perfectamente su equipo de aplicación con thinner o disolvente utilizado, después de terminar de pintar.

## Recomendaciones

Sólo mezcle con productos Esmaxx® de la línea Express.

No pinte en días lluviosos, ni cuando la temperatura sea menor a 10°C o mayor a 36°C.

Aplique el producto con la ventilación adecuada y utilizando el equipo de protección recomendado, como mascarilla de vapores orgánicos, goggles, guantes.

No agregue cargas o materiales extraños a la pintura, podría alterar las propiedades finales del producto.

Antes de pintar solucione problemas de superficie.

No se deje al alcance de los niños.

## Presentación del producto

16 colores (blanco, negro y 8 colores básicos)  
Envase de lámina: 1L, 4L y 19L  
Tambor de lámina: 200 L

## Almacenamiento

En envase original y cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5°C y 35°C, úsese preferentemente antes de 18 meses a partir de la fecha de fabricación, después de usar mantenga el producto bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

**IMPORTANTE:**

Esmaxx Pinturas, S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

