



Secado normal



Anticorrosivo



Acabado brillante



Muy buen
poder cubriente
y alto rendimiento

Descripción del producto

Esmalte alquidático anticorrosivo Esmaxx®, su fórmula brinda excelentes propiedades de adherencia, dureza, y brillo posee muy buen cubriente y alto rendimiento.

Aplicaciones

Ideal para proteger y decorar superficies, de acero, metálicas, ferrosas, como estructuras, maquinaria, carrocería, estantería, herrería en general, así como también madera, pisos de cemento.

Especificaciones técnicas

- Tipo de resina: Alquidal
- Densidad (kg/lit): 0.87 - 1.030
- Viscosidad: 2,300cps a 3,000cps
- % de sólidos por peso: 49%
- Tiempo de secado al tacto: 4 horas (el tiempo de secado puede variar, dependiendo de las condiciones ambientales y del sustrato).
- Rendimiento: 8-10 m²/lit.
- Acabado: Brillante
- Tiempo de curado: 7 días

Preparación de la superficie

La superficie debe estar seca, firme, limpia (libre de polvo, óxido, mugre, hongos o grasa), antes de pintarla, esto para garantizar la óptima adherencia del producto.

Para mejores resultados en superficies nuevas, aplique una mano de Primario Preoxid® secado normal sobre superficies metálicas.

En superficies con pintura vieja: Retire toda pintura que no esté firmemente adherida con lija, espátula o cepillo de alambre, resane si es necesario y desvanezca bordes. Y posterior aplique Esmalte Esmaxx®.

Instrucciones

a) Antes de usar el producto, Agite hasta incorporar sedimentos y lograr un producto homogéneo.

b) De ser necesario, agregue entre 10 y 30% de xilol, thinner o gasolina al volumen de pintura a preparar. Mezcle perfectamente, No mezcle con ningún otro producto no recomendado.



in ESMAXX PINTURAS S.A DE C.V



Esmaxx Pinturas



esmaxxpinturas



Esmaxx Pinturas

esmaxxpinturas.mx

Página 1 de 2

IMPORTANTE:

Esmaxx Pinturas, S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

c) Aplique con equipo de aspersión, rodillo o brocha.

Precauciones antes de aplicar

Para mejorar la adherencia y la resistencia mecánica, pinte la primera mano delgada y deje transcurrir mínimo 6 horas para aplicar la segunda mano.

Aplique solamente si la temperatura del ambiente, superficie a aplicar y producto, se encuentran entre los 10 y 33°C (50 y 90°F).

Evite aplicar el producto cuando la humedad relativa sea muy alta (80%) de tal forma que no permita que seque.

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.

Limpieza del equipo utilizado

Lave perfectamente su equipo de aplicación con thinner o disolvente utilizado, después de terminar de pintar.

Recomendaciones

Sólo mezcle con productos de la línea Esmaxx®.

No pinte en días lluviosos, ni cuando la temperatura sea menor a 10°C o mayor a 36°C.

Aplique el producto con la ventilación adecuada y utilizando el equipo de protección recomendado, como mascarilla de vapores orgánicos, goggles, guantes.

No agregue cargas o materiales extraños a la pintura, podría alterar las propiedades finales del producto.

Antes de pintar solucione problemas de superficie.

No se deje al alcance de los niños.

Presentación del producto

16 colores (tono pastel-medios, blanco, negro, 8 colores básicos).

Envase de lámina: 250 ml, 500 ml, 1 L, 4 L y 19 L

Tambor de lámina: 200 L

Almacenamiento

En envase original y cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5°C y 35°C, úsese preferentemente antes de 18 meses a partir de la fecha de fabricación, después de usar mantenga el producto bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

 ESMAXX PINTURAS S.A DE C.V

 Esmaxx Pinturas

 esmaxxpinturas

 Esmaxx Pinturas

IMPORTANTE:

Esmaxx Pinturas, S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

