



Resiste humedad e
inmersión en agua dulce



Resiste productos
químicos para alberca



Excelente adherencia
al concreto



Excelente durabilidad
al exterior

Descripción del producto

Recubrimiento Acrílico, resistente a la humedad y a la inmersión en agua dulce, así como a los productos químicos para el tratamiento de agua en alberca, presenta excelente adherencia al concreto y excelente durabilidad al exterior.

Aplicaciones

Ideal para pintar albercas de cemento o concreto donde se requiera de magnífica resistencia a la inmersión en agua, penetración de la humedad y a la acción corrosible de algunos productos químicos, también para superficies como baños, macetones, piletas, estanques, etc.

Especificaciones técnicas

- Tipo de resina: Acrílica
- Densidad (kg/L): 1.06 -1.08
- Viscosidad: 1, 500cps a 2, 500cps
- % de sólidos por peso: 47%
- Rendimiento: 5-8 m²/lt (dependiendo del método de aplicación, la textura y la porosidad de la superficie).
- Tiempo de secado al tacto: 15 minutos
- Tiempo de curado: 7 días
- Acabado: Semi-mate

Preparación de la superficie

La superficie a pintar deberá estar seca, limpia, libre de polvo, mugre, grasa, óxido y cualquier material de consistencia aceitosa, que pueda afectar la adherencia del producto.

En superficies nuevas de concreto, debe asegurarse que esté debidamente fraguado (28 días).

Por naturaleza alcalina la superficie debe tratarse con ácido muriático comercial (3 partes de agua, por 1 de ácido). la solución se aplica con cepillo, se deja reaccionar por 15 minutos y posteriormente enjuagar con abundante agua limpia, dejando secar por un mínimo de 3 días antes de aplicar la pintura de alberca.

Las superficies de cemento o concreto muy lisas, aun sin ser nuevas, también se deben de tratar con solución de ácido muriático con objeto de abrir un poco el poro y lograr una buena adhesión en la pintura.

En superficies pintadas con anterioridad si esta se ve muy deteriorada, agrietada o que se polvea, quítela completamente. O bien si la pintura no se ve en mal estado realice una prueba en una sección para ver que no se remueva el acabado antiguo.



in ESMAXX PINTURAS S.A DE C.V

f Esmaxx Pinturas

@ esmaxxpinturas

🎵 Esmaxx Pinturas

esmaxxpinturas.mx

Página 1 de 2

IMPORTANTE:

Esmaxx Pinturas, S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

Pintura para alberca

Productos Especiales

Ficha técnica



Superficies con Moho: se recomienda tratar el área con una solución 3:1 de agua con hipoclorito de sodio, talle fuertemente con cepillo hasta que el hongo se caiga y posteriormente lave con abundante agua (no se exponga al contacto de la piel, ojos, con la solución).

Instrucciones

Previo a la aplicación agite la pintura de alberca desde el fondo hacia arriba con movimientos circulares hasta conseguir un producto homogéneo.

Aplique una primera mano de pintura de alberca diluida al 50% con solvente xilol-thinner std, esto para garantizar mayor penetrabilidad y mejor adherencia. Deje secar por lo menos 2 hrs y aplique una segunda o tercera mano (dilución 15%). Deje secar entre mano y mano un tiempo mínimo de 24 hrs.

Espere mínimo 7 días antes de ser llenada la alberca.

Limpieza del equipo utilizado

Lave perfectamente su equipo de aplicación con xilol, thinner o solvente utilizado, después de terminar de pintar.

Recomendaciones

- No mezcle la pintura de Alberca con otras pinturas.
- No aplique sobre superficies húmedas, cuando la humedad relativa sea mayor a 80% si la

temperatura es mayor a 35°C.

- No pinte en días lluviosos, ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Aplique el producto con la ventilación adecuada y utilizando el equipo de protección recomendado, como mascarilla de vapores orgánicos, goggles, guantes.
- No agregue cargas o materiales extraños a la pintura, podría alterar las propiedades finales del producto.
- Antes de pintar solucione problemas de superficie.
- No se deje al alcance de los niños.

Presentación del producto

Color: azul olimpia

Envase de lámina: 1L, 4L y 19L

Tambor de lámina: 200L

Almacenamiento

En envase original y cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5°C y 35°C, úsese preferentemente antes de 18 meses a partir de la fecha de fabricación, después de usar manténgase el producto bien cerrado y fuera del alcance de los niños.



 ESMAXX PINTURAS S.A DE C.V

 Esmaxx Pinturas

 esmaxxpinturas

 Esmaxx Pinturas

IMPORTANTE:

Esmaxx Pinturas, S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.