




Secado rápido



Excelente adherencia



Acabado mate



**Buen poder cubriente
y alto rendimiento**

Descripción del producto

Primario anticorrosivo Preoxid® Express de secado rápido, formulado con alquidial modificado, gracias a su formulación brinda excelente adherencia entre el sustrato y el acabado, así como buen cubriente y alto rendimiento.

Aplicaciones

Está diseñado para todo tipo de superficies metálicas, ferrosas, acero, estructuras, equipo agrícola, herrería en general, entre otras.

Especificaciones técnicas

- Tipo de resina: Alquidial modificado
- Densidad (kg/lit): 0.90 - 0.97
- Viscosidad: 2,300cps a 3,000cps
- % de sólidos por peso: 43% - 47%
- Tiempo de secado al tacto: 10 minutos
- Rendimiento: 6-8 m²/lt.
- Acabado: Mate
- Tiempo de curado: 7 días

Preparación de la superficie

La superficie a pintar deberá estar seca, limpia, libre de polvo, mugre, grasa, óxido y cualquier material de consistencia aceitosa, que pueda afectar la adherencia del producto.

Sobre metal utilice lija fina, cepillo de alambre, fibra de acero removedor, desoxidante, desengrasante, espátula u otros que ayuden a remover cualquier producto que afecte al buen anclaje del primario Preoxid® Express.

Limpie perfectamente la superficie con un solvente limpiador hasta dejarla libre de polvo, grasa, silicón, aceite, humedad, removedor o cualquier otro contaminante y déjela secar.

Elimine completamente los residuos removidos, deje secar perfectamente y aplique primario Preoxid® Express.

Instrucciones

- a) Mezcle perfectamente el contenido del envase antes y después de diluir.



in ESMAXX PINTURAS S.A DE C.V

f Esmaxx Pinturas

@ esmaxxpinturas

🎵 Esmaxx Pinturas

esmaxxpinturas.mx

Página 1 de 2

IMPORTANTE:

Esmaxx Pinturas, S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

b) Diluya entre un 10% hasta un máximo de 30 % con xilol, thinner, o gasolina hasta encontrar la viscosidad optima de aplicación según el equipo a utilizar. La solvencia y la compatibilidad del thinner deberá de ser comprobada antes de usar, ya que en el mercado hay una diversidad de calidad de este.

c) Aplique con equipo de aspersión, brocha o rodillo, se recomienda aplicar una mano uniforme, si lo requiere puede aplicar una segunda mano dejando transcurrir por lo menos 30 minutos de haber aplicado la primera mano.

Limpieza del equipo utilizado

Lave la brocha, rodillos, y otros utensilios que hayan utilizado con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

Recomendaciones

No pinte en días lluviosos, ni cuando la temperatura sea menor a 10°C o mayor a 36°C.

Aplique el producto con la ventilación adecuada y utilizando el equipo de protección recomendado, como mascarilla de vapores orgánicos, goggles, guantes.

No agregue cargas o materiales extraños a la pintura, podría alterar las propiedades finales del producto. Antes de pintar solucione problemas de superficie.

No se deje al alcance de los niños.

Las superficies fondeadas, no deberán de permanecer a la intemperie sin la pintura del acabado por más de 3 meses.

Presentación del producto

5 colores de línea (blanco, negro, gris, rojo óxido, tabaco)

Envase de lámina: 1 L, 4 L y 19 L

Tambor de lámina: 200 L

Almacenamiento

En envase original y cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5°C y 35°C, úsese preferentemente antes de 18 meses a partir de la fecha de fabricación, después de usar manténgase el producto bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

in ESMAXX PINTURAS S.A DE C.V

f Esmaxx Pinturas

@ esmaxxpinturas

♪ Esmaxx Pinturas

IMPORTANTE:

Esmaxx Pinturas, S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

