




Secado normal



Excelente adherencia



Acabado mate



Buen poder cubriente
y alto rendimiento

Descripción del producto

Primario anticorrosivo, formulado con resina alquidial modificada, gracias a su formulación brinda excelente adherencia entre el sustrato y el acabado, así como buen cubriente y alto rendimiento.

Aplicaciones

Está diseñado para todo tipo de superficies metálicas, ferrosas, como acero, estructuras, equipo agrícola, herrería en general, entre otras.

Especificaciones técnicas

- Resina: Alquidial modificada
- Densidad (kg/lit): 1.10 a 1.20
- Viscosidad: 2,000cps - 3,000cps
- Sólidos en peso: 45% - 58%
- Rendimiento: 6-8 M²/lit
- Tiempo de Secado al tacto: 1-2 horas
- Tiempo de curado: 7 días
- Acabado: Semi-mate

Preparación de la superficie

La superficie a fondear deberá de estar limpia, seca, libre de polvo, mugre, grasa, oxido y cualquier material de consistencia aceitosa, que pueda afectar la adherencia del producto.

Sobre metal utilice lija fina, cepillo de alambre, fibra de acero removedor, espátula, desoxidante, desengrasante, u otros que ayuden a remover cualquier producto que afecte al buen anclaje del primario.

Elimine completamente los residuos removidos, deje secar perfectamente y aplique fondo Preoxid® secado normal.

Instrucciones

Mezcle perfectamente el contenido del envase antes y después de diluir.

Diluya entre un 10% hasta un máximo de 30% con xilol, thinner, gasolina, hasta encontrar la viscosidad optima de la aplicación, según el equipo a utilizar. La solvencia y la compatibilidad del thinner deberá ser comprobada, ya que en el mercado hay una diversidad de calidad de este.



in ESMAXX PINTURAS S.A DE C.V

f Esmaxx Pinturas

@ esmaxxpinturas

🎵 Esmaxx Pinturas

esmaxxpinturas.mx

Página 1 de 2

IMPORTANTE:

Esmaxx Pinturas, S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

Aplique con equipo de aspersión, brocha, rodillo, se recomienda aplicar una mano uniforme, si lo requiere puede aplicar una segunda mano dejando transcurrir por lo menos 2 hrs, de haber aplicado la primera mano.

Limpieza del equipo utilizado

Lave perfectamente su equipo de aplicación con thinner o disolvente utilizado, después de terminar de pintar.

Recomendaciones

No agregue cargas o materiales extraños al primario, podría afectar las propiedades finales del producto.

No pinte en días lluvioso, ni cuando la temperatura sea menor a 10°C, o mayor a 36°C.

Aplique el producto con la ventilación adecuada y utilizando el equipo de protección recomendado, como mascarilla de vapores orgánicos, googles, guantes.

Antes de pintar, solucione problemas de superficie.

No se deje al alcance de los niños.

Las superficies fondeadas, no deberán de permanecer a la intemperie sin la pintura del acabado por más de 3 meses.

Presentación del producto

Colores: Blanco, negro, rojo óxido y gris
Envase de lámina: 250 ml, 500 ml, 1 L, 4 L y 19 L
Tambor de lámina: 200 L

Almacenamiento

En envase original y cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5°C y 35°C, úsese preferentemente antes de 18 meses a partir de la fecha de fabricación, después de usar mantenga el producto bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

in ESMAXX PINTURAS S.A DE C.V

f Esmaxx Pinturas

@ esmaxxpinturas

d Esmaxx Pinturas

IMPORTANTE:

Esmaxx Pinturas, S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

